

# PAVESTONE

## PROJECTS

# TITA- NIUM DFG

## المميزات

0.30%	.....	(EN13755)	امتصاص الماء بالضغط الهوائي
159	.....	(MPA) (EN1926)	مقاومة للضغط
10.7	.....	(MPA) (EN12372)	مقاومة للانحناء
4.60%	.....	(EN12371)	مقاومة للتجمد (48 دورة) (تخفيض مقاومة للانحناء)
17.5	.....	(EN14157)	مقاومة للكشط (ملم)
2050	.....	(EN13364) (N)	قوة الشد إلى المراسي
0.02%	.....	(EN14066)	الصدمة الحرارية (تغير الكتلة)
2620	.....	(EN1936)	الكثافة الواضحة (كغ/3)
1.50%	.....	(EN1936)	فتح المسامية

وبما أن الجرانيت هو منتج طبيعي، فإن المميزات الفنية المذكورة قد تعرف اختلافات طفيفة. ونحن نحت تصرفكم للإجابة عن أي أسئلة حول خصائص ومميزات منتجاتنا. جميع التجارب والإختبارات تمت وفقا للتشريعات الأوروبية السارية المفعول.

