
PAVESTONE

PROJECTS

KALA-
HARI

CARACTERÍSTICAS

ABSORÇÃO DE ÁGUA À PRESSÃO ATMOSFÉRICA (EN13755)	0,10%
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPA) (EN1926).....	—
RESISTÊNCIA À FLEXÃO (MPA) (EN12372)	24,5
RESISTÊNCIA AO GELO/DEGELO (56 ciclos) (diminuição resistência à flexão) (EN12371)	17%
RESISTÊNCIA À ABRASÃO (mm) (EN14157)	19,05
CARGA DE RUPTURA PARA ANCORAGENS (N) (EN13364).....	—
CHOQUE TÉRMICO (variación de la masa) (EN14066).....	0,01%
DENSIDADE APARENTE (kg/m ³) (EN1936)	2755
POROSIDADE ABERTA (EN1936)	0,40%

Como o granito é um produto natural, as características técnicas destacadas podem ter ligeiras variações. Estamos à sua inteira disposição para qualquer consulta sobre as características dos nossos materiais. Todos os ensaios são realizados de acordo com o Regulamento Europeu em vigor.

